

AKRYL DO PŁYT G-K



- ELASTYCZNY
- WYSOKA PRZYPNOCNOŚĆ
- MOŻNA GO MALOWAĆ
- GIPS, BETON, CEGŁA,

Opis produktu

Akryl do płyt G-K to uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych do płyt gipsowo-kartonowych o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży stosowanych w budownictwie. Masa zawiera specjalnie wyselekcjonowane, drobnoziarniste wypełniacze mineralne, nadając tworzonej spoinie delikatną gładką powierzchnię.

Zastosowanie produktu

Produkt wysokoelastyczny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych wewnątrz pomieszczeń np: płyty G-K, beton, cegła, drewno, ceramika. Uszczelniacz służy również do wypełnienia szczelin w murze (ściany, sufity), uzupełnienia spoin wokół ram okien i drzwi, przy listwach, parapetach, itp. Po utwardzeniu masa jest odporna na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po około 24 godz. akryl można malować.

Instrukcja wykonania

1. Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, mocne (nie osypliwie) pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń np. kurzu, rdzy, tłuszczów, smarów i starego szpachliwa. Wszystkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, a pozostałości poprzednich uszczelnień należy usunąć.
2. Powierzchnie porowate, przesuszone zaleca się lekko zwilżyć w celu zwiększenia przyczepności akrylu.
3. Zaleca się aby głębokość wypełnienia była równa szerokości szczeliny (nie mniejsza niż 5 mm). W przypadku głębokich spoin należy zastosować elastyczne uszczelnienie stałe (np. sznur dylatacyjny o zamkniętych komórkach).
4. Brzegi spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą maskującą, którą należy usunąć natychmiast po obróbce fugi.
5. Akryl aplikujemy za pomocą ręcznego lub pneumatycznego wyciskacza do kartuszy.
6. Przed użyciem odciąć końcówkę kartusza tuż nad gwintem, nakręcić aplikator i dobrać ją odpowiednio do szerokości

wypełnianej szczeliny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść szpachliwo.

7. Fugi wygładzać szpachelką zwilżoną wodą lub roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka.

8. Czyszczenie narzędzi i podłoża wodą bezpośrednio po użyciu.

Uwagi

- Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakakolwiek ingerencja w jego skład jakościowy i ilościowy powoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy upewnić się co do warunków pogodowych jakie wystąpią w okresie dojrzwania zaaplikowanego produktu oraz sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych i użytkowych (przyczepność do podłoża, aplikacja).
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +25°C).

Dane techniczne

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

Gęstość	1,5 g/cm ³
Czas obróbki	do 20 minut
Czas utwardzania	1 mm na dobę (23°C, 50% wilg.wzgl.)
Odporność termiczna spoiny po utwardzeniu	od -30°C do +70°C
Wydajność (z kartusza 300ml)	spoina 5x5 mm – ok 12 mb

przepisami.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe 300 ml



Lico Mix Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 4, 38-404 Krosno
www.lico-mix.pl

EN 15651-1; F-EXT-INT
DWU nr ALS1

Reakcja na ogień	NPD
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD
Wodoszczelność i gazoszczelność	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Zmiana objętości	NPD
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	≥ 25%
Trwałość	spełnia

Klasyfikacja bezpieczeństwa

EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi