

LICO MIX LBD

lakierobejca do deski dekoracyjnej



Charakterystyka produktu

LICO MIX LBD to akrylowa lakierobejca do dekoracyjno-ochronnego wykańczania desek dekoracyjnych Lico Mix. Aplikuje się ją na deski niemalowane jako pierwszą warstwę nadającą właściwy kolor i uwidaczniającą rysunek struktury powierzchni. Służy też do wykonywania zaprawek na deskach kolorowych. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Bejca dostępna jest w wersji półmatowej w kolorystyce wg wzornika deski LICO MIX.

Zalecenia

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić z pyłu. Malowane podłoże powinno być suche. **Lakierobejcę można aplikować po całkowitym utwardzeniu kleju.**

Przed nanoszeniem na podłoże lakierobejcę wymieszać do uzyskania jednolitej konsystencji. Aplikację wykonywać pędzlem cienką, równomierną warstwą bez zacieków. Przed aplikacją bejcy osłonić powierzchnie nie przeznaczone do malowania.

Temperatura otoczenia podczas aplikacji i wysychania lakierobejcy powinna zawierać się w przedziale od +10 do +25°C. Warunki optymalne to +20°C i wilgotność powietrza 65%. Należy w tym czasie osłaniać powierzchnie malowane przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych (promieni słonecznych, deszczu, mgły i wiatru), aż do momentu całkowitego wyschnięcia. Niedopuszczalny jest spadek lub wzrost temperatury względem podawanej przez producenta wartości. Bejcę można aplikować jedno lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Czas wysychania warstwy w zależności od warunków wynosi 2-6 godzin. W niesprzyjających warunkach czas wysychania może jednak ulec znacznemu wydłużeniu. Po wyschnięciu pierwszej warstwy kolejne malowanie wykonywać wzdłuż deski uwydatniając rysunek powierzchni oraz metodą mokre na mokre, planując roboty na kolejnych powierzchniach w jednym ciągu. Całkowite wyschnięcie i utwardzenie bejcy, przy temperaturze ok +20°C następuje po 3 dniach.

Lakierobejcę można rozcieńczyć wodą w ilości do 5% max przy pierwszym malowaniu, kolejne etapy realizować w miarę możliwości materiałem nie rozcieńczonym.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.

Uwagi

- Podczas rozcieńczania wodą należy zachować identyczne proporcje na całej powierzchni, w przeciwnym razie malowane powierzchnie będą miały inny odcień. Całą ilość rozcieńczonej lakierobejcy zużyć, gdyż woda może zawierać drobnoustroje powodujące niekorzystne procesy gnilne w przechowywanym materiale.
- Niesprzyjające warunki atmosferyczne podczas procesu wiązania znacznie obniżają jakość i parametry uzyskanej powłoki, a co za tym idzie skracają jej żywotność.
- Wyrób pochodzący z różnych szarż produkcyjnych może różnić się między sobą odcieniem barwy, z tego powodu wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu bejcy pochodzącej z tych samych partii produkcyjnych lub zmieszanej razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu jej ujednorodnienia.
- Wykonywać prace malarskie w możliwie jednakowych warunkach atmosferycznych, aby nie dopuścić do

powstania różnych odcieni związanej warstwy.

- Powierzchnie różniące się fakturą po wymalowaniu mogą wykazywać różnice kolorystyczne przy danym odcieniu.
- Średnie zużycie zależy od sposobu aplikacji i stopnia nierówności podłoża. Określenie zużycia i ilości warstw należy dokonać indywidualnie wykonując odpowiednie próby.
- W przypadku kontaktu wyrobu z okiem przemyć obficie wodą i zasięgnąć opinii lekarza. Chronić przed dziećmi.
- Produkt jest kompatybilny z innymi produktami LICO MIX. Stosowanie go z innymi wyrobami wyłącza odpowiedzialność producenta za negatywne skutki wynikłe w takim przypadku.
- Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy upewnić się co do warunków pogodowych, które wystąpią w okresie dojrzewania zaaplikowanego produktu oraz sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (kolor, konsystencja) i użytkowych (aplikacja).
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta, lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu. Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Dane techniczne

Temperatura stosowania : od +10 do +25°C
Zużycie : ok 0,15 l/m² (jednokrotne malowanie)
Opakowanie : 150 ml , 1 litr
Opakowanie zbiorcze : 15 szt , 10 szt
Zawartość LZO (od 2010r.) kat. A/e/f/FW max 130 g/l
Maksymalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku : 130 g/l

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



LICO MIX sp. z o.o.
38-404 Krosno, Al. Jana Pawła II 4
Tel. : +48 16 624 11 80, Fax : +48 16 624 11 82
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl