

# LICO MIX

## AKRYL ELASTYCZNY

### Charakterystyka produktu

Lico Mix Akryl elastyczny jest to gotowa masa uszczelniająca na bazie wodnych dyspersji żywic akrylowych. Produkt charakteryzuje się wysoką przyczepnością do wszelkiego rodzaju podłoży budowlanych. Uszczelniacz nie zawiera rozpuszczalników, daje się malować wszelkimi rodzajami farb.

### Zastosowanie

Produkt elastyczny o doskonałej przyczepności do typowych podłoży mineralnych wewnątrz pomieszczeń np: płyty G-K, beton, cegła, drewno, ceramika. Uszczelniacz służy również do wypełnienia szczelin w murze (ściany, sufity), uzupełnienia spoin wokół ram okien i drzwi, przy listwach, parapetach, itp. Po utwardzeniu masa jest odporna na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po około 24 godz. akryl można malować.

### Instrukcja wykonania

1. Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, mocne (nie osypliwie) pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń np. kurzu, rdzy, tłuszczów, smarów i starego szczeliwa. Wszystkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, a pozostałości poprzednich uszczelnień należy usunąć.
2. Powierzchnie porowate, przesuszone zaleca się lekko zwilżyć w celu zwiększenia przyczepności akrylu.
3. Zaleca się aby głębokość wypełnienia była równa szerokości szczeliny (nie mniejsza niż 5 mm). W przypadku głębokich spoin należy zastosować elastyczne uszczelnienie stałe (np. sznur dylatacyjny o zamkniętych komórkach).
4. Brzegi spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą maskującą, którą należy usunąć natychmiast po obróbce fugi.
5. Akryl aplikujemy za pomocą ręcznego lub pneumatycznego wyciskacza do kartuszy.
6. Przed użyciem odciąć końcówkę kartusza tuż nad gwintem, nakręcić aplikator i dociąć ją odpowiednio do szerokości wypełnianej szczeliny. Umieścić kartusz w wyciskaczu i nanieść szczeliwo.
7. Fugi wygładzać szpachelką zwilżoną wodą lub roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka.
8. Czyszczenie narzędzi i podłoża wodą bezpośrednio po użyciu.

### Uwagi

- Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Jakkolwiek inna ingerencja w jego skład jakościowy i ilościowy powoduje wyłączenie odpowiedzialności producenta za efekt finalny z jego zastosowaniem.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy upewnić się co do warunków pogodowych jakie wystąpią w okresie dojrzewania zaaplikowanego produktu oraz sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych i użytkowych (przyczepność do podłoża, aplikacja).
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpującą informację na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.

### Przechowywanie

W oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu w temperaturze +5°C do +25°C

### Termin ważności

12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji i nr partii na opakowaniu.

### Dane techniczne

Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Gęstość	1,7 g/cm <sup>3</sup>
Czas obróbki	do 20 min.
Czas utwardzenia	1 mm na dobę (23°C, 50% wilg.wzgl.)
Odporność termiczna spoiny po utwardzeniu	od -30°C do +70°C
Wydajność (z kartusza 300 ml)	spoina 5x5 mm – ok 12 mb



**Klasyfikacja bezpieczeństwa**

Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



*Lico Mix Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 4, 38-404 Krosno  
www.lico-mix.pl*

**EN 15651-1; F-EXT-INT  
DWU nr AL4**

<b>Reakcja na ogień</b>	<b>NPD</b>
<b>Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia</b>	<b>NPD</b>
<b>Wodoszczelność i gazoszczelność</b>	
<b>Odporność na spływanie</b>	<b>≤ 3 mm</b>
<b>Zmiana objętości</b>	<b>NPD</b>
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	<b>≥ 25%</b>
<b>Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie</b>	<b>≥ 25%</b>
<b>Trwałość</b>	<b>spełnia</b>

LICO MIX sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 4, 38-404 Krosno  
Tel.: +48 16 624 11 80, Fax: +48 16 624 11 82  
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl