

## KPK

### Akrylové lepidlo pre dekoračné kremenné panely



#### Popis výrobku

Lico Mix KPK je zmes disperzií akrylových kopolymérov, modifikujúcich a konzervačných látok a vody. Hotová hmota má dobrú prínavosť a dobré lepiace vlastnosti. Použitie prísady zlepšujú manipuláciu s výrobkom a zvyšujú jeho odolnosť.

#### Použitie výrobku

Lepidlo slúži na lepenie hotových dekoračných kremenných panelov LICO MIX PK na typické stavebné podklady.

#### Príprava podkladu

Pred začatím práce by mal byť podklad suchý, nosný, kompaktný a bez akýchkoľvek druhov znečistenia chemického a biologického pôvodu. Akékoľvek pochybné podklady očistite od odlupujúcich sa náterov, neviazanej omietky a pod. V prípade nových cementových a cementovo-vápenných omietok je možné ich natierať po min. 28 dňoch od ich naniesenia. V prípade vysokej vlhkosti alebo stálej vlhkosti podkladu je potrebné ho vysušiť a pred aplikáciou odstrániť príčinu podsakovania. Výstužná vrstva sieťoviny v zateplovacích systémoch by mala byť odležaná (najmenej 3 dni od ich zhotovenia). Povrch so zvýšenou nasiakavosťou napenetrujte základnou emulziou Lico Grunt Uniwersalny. Ako spojovacia vrstva s podkladom sa používa podkladová a základná náterová farba Lico Mix LMX, ktorá sa nanáša na vopred pripravený podklad maliarskou štetkou, valčekom alebo nástrekom. Odporúča sa použiť základný náter vo farbe zhodnej s farbou panelu. Farba podkladu sa volí podľa naplánovanej kombinácie panel-škára. Akékoľvek kazy v povrchu určenom na nanášanie náteru je potrebné vyplniť, pretože prípadné nerovnosti môžu byť viditeľné po osadení panelových dosiek. Ďalšia etapa prác sa môže začať po vyzretí pripraveného podkladu.

#### Príprava výrobku

Výrobok je pripravený na použitie po predchádzajúcom premiešaní pomalobežnou miešačkou za účelom homogenizácie konzistencie.

#### Spôsob použitia/aplikácia

Plochu, na ktorú sa budú panely inštalovať, je potrebné rovnomerne pokryť lepidlom LICO MIX KPK pomocou zubovej stierky. Veľkosť zubov zvolte podľa rovnosti podkladu, zvyčajne je to 2-4 mm. Keď pri nanášaní lepidlo na povrchu stuhne, odstráňte starú vrstvu malty a naneste novú. „Bodové“ lepenie panelov je neprijateľné, pretože vedie k nestabilnej väzbe. Panely by sa mali inštalovať tak, aby lepidlo po stlačení pokrylo celú spodnú časť lepeného panelu a prebytočná lepidlová hmota vyplnila všetky medzery, čo zabráni vnikaniu vody a degradácii podkladu. Prebytok lepidla odstráňte, vyplňte prípadné nedostatky v spojoch a všetko vyhladzuje štetcom. Po zaschnutí sa vytvorí priehľadný náter. Všetky nečistoty zmyte vlhkou špongiou pred zaschnutím.

#### Odporúčania

- Pri inštalácii panelov dbajte najmä na čistotu a presnosť práce.
- Používané náradie: pomalobežná miešačka, košíková miešačka, hladidlo, vedro, zubová stierka, plochá stierka, špongia, valček na tapety.
- Práce na jednotlivých povrchoch by sa mali vykonávať pri použití lepidla z rovnakých výrobných šarží alebo pred aplikáciou spolu zmiešaných (v prípade rôznych šarží); za účelom homogenizácie.
- Náradie je potrebné umyť vodou ihneď po ukončení práce. Všetky nečistoty odstráňte pred zaschnutím.
- Počas vykonávania prác chráňte pokrývané plochy pred vetrom, dažďom a slnečným žiarením. Výrobok je pri lepení citlivý na poveternostné podmienky, preto pri nanášaní lepiacej hmoty až do okamihu jej úplného vyschnutia (minimálne 2 dni od ukončenia prác) je potrebné zabezpečiť ochranu zhotoveného obkladu pred vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok, teplota by nemala klesnúť pod +5°C.

#### Poznámky

- Informácie obsiahnuté v tomto návode sú určené na zabezpečenie optimálneho využitia výrobku, avšak nie sú

základom právnej zodpovednosti Výrobcu, pretože podmienky realizácie sú mimo jeho kontroly.

- Výrobok je určený na použitie odborníkmi. Pred použitím skontrolujte výrobok na kvalitatívne (konzistencia, farba) a funkčné parametre (aplikácia).
- Výrobok je kompatibilný s inými produktmi LICO MIX. Použitie s inými produktmi konkrétne môže viesť k vylúčeniu zodpovednosti Výrobcu za negatívne účinky vyplývajúce z takýchto kombinácií.
- Tento návod obsahuje čo najkomplexnejšie informácie v predmete používania produktu, ale nemôže opísať každý jednotlivý problém. Preto sa v prípade pochybností obráťte na technickú službu Výrobcu alebo dodržujte všeobecne uznávané pravidlá stavebnej praxe.
- Pre prípad reklamácie je potrebné uschovať číslo výrobnéj šarže a doklad o kúpe.
- Dátum výroby a číslo výrobnéj šarže sú uvedené na obale

## Skladovanie a preprava

Skladovateľnosť v originálnom uzavretom obale Výrobcu je 12 mesiacov od dátumu výroby pri teplote nad +5°C (max. +30°C).

## Technické údaje

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Rozmery                                   | 90cmx45cm             |
| Teplota podkladu a okolia                 | +5°C až +25°C         |
| Otvorený čas práce                        | ≥ 15 min**            |
| Doba schnutia                             | 24 h**                |
| Objemová hustota                          | 1,0 g/cm <sup>3</sup> |
| Limit obsahu VOC:<br>kat. A/e/FW (2010r.) | max.130 g/l           |

\*\* hodnota závisí od teplotných podmienok, typu a nasiakavosti podkladu

## Spotreba

Priemerná spotreba: ~ 0,5-0,8 kg/m<sup>2</sup> \*

\*v závislosti od spôsobu nanášania, použitého náradia, hrúbky vrstvy a stupňa nerovností povrchu.

## Bezpečnostná klasifikácia

Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergickú reakciu. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 - Po manipulácii si dôkladne umyte ruky. P333 + P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

## Hmotnosť/balenie

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Jednotlivé balenie | 3, 5, 10 kg      |
| Palety             | 270, 450, 330 kg |