

## TRAWERTA

### Masa dekoracyjna



#### Opis produktu

Lico Mix TRAWERTA to szlachetna szpachla dekoracyjna na bazie spoiw hydraulicznych, mączki marmurowej i wyselekcjonowanych wypełniaczy. Odporność na działanie grzybów i pleśni oraz zdolność dyfuzji wilgoci z podłoża predysponują ten materiał do dekoracji pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci. Lico Mix TRAWERTA to unikalne pokrycie dekoracyjne imitujące naturalny kamień trawertyn z charakterystycznymi wżerami i ubytkami. Z uwagi na swoje właściwości dekoracyjne doskonale nadaje się do prac restauratorskich i odnowy historycznych wnętrz, elewacji. Zastosowanie surowców pochodzenia naturalnego sprawia, że wyrób jest przyjazny dla człowieka i środowiska. Z masy uzyskujemy wykończenie o szaro-beżowym kolorze. W celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego zalecane jest nałożenie na wyschniętą masę farby dekoracyjnej Lico Mix VERONA lub werniksu metalicznego Lico Mix DECORA.

#### Zastosowanie produktu

Masę dekoracyjną Lico Mix TRAWERTA można stosować na wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoży budowlanych: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty G-K. Masa przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej, jako wykończenie elewacji, murków, słupków, kolumn i innych elementów architektonicznych.

#### Przygotowanie podłoża

Podłoże przed przystąpieniem do pracy powinno być suche, nośne, zwarte, pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia chemicznego i biologicznego. Wykwyty pochodzenia biologicznego należy usunąć za pomocą preparatu glono i grzybobójczego np. Lico CLEAN. Wszelkie budzące wątpliwość podłoża należy oczyścić z łuszczących się powłok malarskich, niezwiązanego tynku itp. W przypadku dużej wilgotności lub stałego zawilgocenia podłoża należy je osuszyć, a przyczynę podsiąkania wyeliminować przed aplikacją. Powierzchnię o zwiększonej chłonności należy zagruntować emulsją gruntującą Lico Grunt Uniwersalny. W przypadku nowych tynków cementowych i cementowo-wapiennych można je malować po min. 28 dniach od ich położenia. Podłoże powinno być idealnie gładkie; wszelkie ubytki powierzchni przeznaczonej do nakładania masy należy uzupełnić. Tak przygotowaną powierzchnię należy zagruntować farbą gruntującą Lico Mix LM. Kolejny etap robót można rozpocząć po dojrzeniu przygotowanego podkładu.

#### Przygotowanie produktu

Przed nanoszeniem na podłoże suchą mieszankę należy dokładnie wymieszać z wodą w stosunku 0,25-0,35 litra na 1 kg suchego materiału. Zawsze należy mieszać całą zawartość opakowania. Tak sporządzoną mieszankę należy odstawić na 10 minut, a następnie ponownie przemieszać. Rozrobiona masa zachowuje swoje właściwości przez max. 2 godziny.

## Zalecenia

- Aplikację wykonywać przy użyciu pacy ze stali stalowej.
- Pierwszą warstwę należy nakładać na grubość ziarna, a po nałożeniu wygładzić. Po upływie 12-24 godzin od nałożenia pierwszej warstwy można rozpocząć aplikację drugiej.
- Przed nałożeniem drugiej warstwy całą powierzchnię należy równomiernie zwilżyć wodą; przy pomocy wałka malarskiego lub pędzla.
- W fazie dosychania drugiej warstwy (ok. 40 min. od nałożenia) wydrapuje się ją szpachelkami o różnych szerokościach tworząc nieregularne ubytki i wżery; jednocześnie powierzchnię należy wygładzać.
- Po 24 godzinach od nałożenia masy, jej powierzchnię należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować niebarwioną farbą Lico Mix VERONA rozcieńczoną wodą do 30%.

Właściwe wymalowanie wykonuje się po ok. 6-12 godzin od zagruntowania rozcieńczoną VERONĄ wybranym zestawem kolorystycznym Lico Mix VERONA lub Lico Mix DECORA.

- Efekt naturalnego trawertynu uzyskujemy poprzez nałożenie na zagruntowaną masę farby dekoracyjnej VERONA(baza).
- Efekt piaskowca natomiast można uzyskać poprzez nakładanie na zagruntowaną masę farby dekoracyjną VERONA w dwóch warstwach zgodnie z zaplanowanym wcześniej ułożeniem kolorystycznym na wybranym elemencie architektonicznym. Aplikację pierwszej warstwy wykonywać płaskim, wąskim pędzlem, minimalną ilość tak aby była ona tłem pod warstwę drugą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy VERONY można przestąpić do nakładania drugiej w równie delikatny i zaplanowany sposób. Warstwa druga nadaje efekt piaskowca dlatego należy starać się krawędzią pędzla nadać linie/wyżlenia na strukturze a gąbką syntetyczną wycierać nadmiar koloru pomiędzy liniami tak aby powstała odpowiednia struktura piaskowca. W przypadku zastosowania na zewnątrz budynków powierzchnię należy dokładnie pokryć lakierem dekoracyjnym Lico Mix BELLEZZA PRO UV.
- Efekt metaliczny uzyskujemy poprzez nałożenie na zagruntowaną masę werniksu metalicznego DECORA w dwóch warstwach płaskim pędzlem. Pierwsza warstwa stanowi tło pod drugą warstwę. Nakładanie drugiej warstwy wykonujemy po wyschnięciu pierwszej, analogicznie jak poprzednią, z tym że na końcu przecieramy gąbką syntetyczną w zaplanowanych miejscach tworząc tym samym efekt przecierki.
- Wykonywanie robót na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu masy pochodzącej z tych samych partii produkcyjnych lub z mas zmieszanych razem przed aplikacją (w przypadku różnych partii); w celu ujednorodnienia.
- W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych należy wietrzyć je do zaniku charakterystycznego zapachu.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.

## Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja).
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać próby na małym fragmencie podłoża, aby upewnić się co do uzyskanego efektu.
- Produkt jest integralnym składnikiem systemów dekoracyjnych Lico Mix. Stosowanie go z innymi wyrobami może doprowadzić do wyłączenia odpowiedzialności Producenta za negatywne skutki wynikłe z takich połączeń.
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się ze służbą techniczną Producenta lub postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

## Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 18 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +25°C).

## Dane techniczne

Temperatura podłoża i otoczenia	od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	~12-24 godz (temp. +20°C) (dla jednej warstwy)
Gęstość nasypowa	~ 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Dekoracyjny system powłokowy zgodny z:	PN-EN 13300, PN-EN 1062-1
Drażniący	Zawiera cement portlandzki

## Zużycie

Średnie zużycie masy dekoracyjnej: ~ 1-1,3 kg/m<sup>2</sup> \*

\*w zależności od sposobu nakładania, zastosowanych narzędzi, grubości warstwy i stopnia nierówności podłoża.

## Niebezpieczeństwo

H315 Działa drażniąco na skórę.  
H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.  
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
P102 Chronić przed dziećmi.  
P261 Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły.  
P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.  
P302+P352 W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.  
P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.  
P305+P351+P338 W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P310 Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc / lekarzem.  
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza.  
P501 Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.

## Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe	6, 14, 22 kg
Palety	540, 462, 528 kg